

Térmicos 45Cmm



■ Características da Esteira


Peso/m ²	2,000gr/m ²
Largura Máxima Ensaída	3,00mts
Largura Máxima Recomendada	2,70mts
Superfície de Cobertura da Régua	45mm
Nº de Réguas por Metro	22
Largura de Fabrico	4,65-7mts
Embalagem	450mts
Densidade de Poliuretano	75-80kg/m ³

■ Enrolamentos

Caixa	Tubo 50	Tubo 60
PVC 15,50	1,66	1,66
PVC 17	2,29	2,25
PVC 18,50	2,74	2,70
PVC 20	3,30	3,46
PVC 22,50	4,45	4,63

Altura	Nº Réguas	Tubo 50	Tubo 60
0,80	17	11	10
1,00	22	12	12
1,20	26	13	13
1,50	33	14	14
1,80	40	15	14
2,00	44	16	15
2,20	48	17	15
2,50	55	18	16

■ Resistência ao Impacto do Vento (UNE-EN 1932:2014)



■ Reacção ao Fogo

Régua Perfurada Classe C-s2, d0

Régua Não Perfurada Classe B-s2, d0

■ Lacagem (Poliamida)

Ensaio	Norm.	Valor
Espessura de Lacagem	UNE-EN 13523-1	22 + 2μ
Brilho Especular (60º)	UNE-EN 13523-2	Mate 10-20% Satinado 30-60% Brilho >80%
Controlo de Cor	UNE-EN 13523-3	-
Dureza do Lápis F-H	UNE-EN 13523-4	H-2H
Teste de Dobragem em T	UNE-EN 13523-7	0T-1T
Teste de Fricção. Mek Test	UNE-EN 13523-11	100-120 D. F.
Spray Acético Salgado (NaCl)	UNE-EN ISO 9227 AASS:2012	1000H

■ Ensaio de Isolamento Acústico a Ruído Aéreo

$R_{A,tR}$ 14,8 dBA

R_A 17,0 dBa

$R_W(C;C_{tr})$ 17 (0;-2)dB

■ Terminais Compatíveis

Base Interior com Borracha

Base Interior sem Borracha

Base Exterior

■ Guias Compatíveis

U-22x25	U-22x40
H-80x22	H-106x22
EB-53x22	EB-65x22
EB-70x23	EB-120x53x22
Calha de Embeber	